

Cyberbond Europe GmbH
Werner-von-Siemens-St.2
D-315 15 Wunstorf
Deutschland
Tel.: +49-5031-9566-0
Fax: +49-5031-9566-26
e-mail: info@cyberbond.de
http: www.cyberbond.de



TECHNICKÝ LIST

Cyberbond RM 82

Krátký popis:

Nízkoviskózní s kapilárními vlastnostmi, pro velmi pevné spoje, vhodné speciálně pro mosazné spoje

Fyzikální vlastnosti

A. monomer (tekutý)

Základní monomer	Dimetakrylát	
Vzhled	zelené	
Viskozita kužel/deska	400	mPa*s
Hustota	1,06	g / cm ³
fluorescenční	ano	
Záruka na uskladnění*	12	měsíců

* při pokojové teplotě v neotevřených nádobách

Vytvrzení....

...na ocelovém závitě, M10, po	rychlé	
...na mosazném závitě, M10, po	30 - 120	minutách
Plnivost spáry / max. závit	< 10	minutách
Konečné vytvrzení po	0,15	mm
	24	hodinách

B. polymer (pevný)

Moment uvolnění podle DIN 54454	28	Nm
Pevnost ve stříhu podle DIN 54452	34	N / mm ²
Teplotní rozsah pro použití (polymer)	-50 do +200	°C

Údaje uváděné v tomto technickém listu, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků Cyberbond, se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet vlastních pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě zde uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost.

vystaveno: březen 2004
změněno: duben 2004
změněno: leden 2005

Cyberbond CS,s.r.o., Cyberbond Group

■ Tyršova 194, 41117 Libochovice, Czech Republic ■ Telefon + 420-416591802 ■ Telefax +420-416591802
■ e-mail : info@cyberbond.cz ■ Jednatelé : Ulrich Lipper • Holger Bleich • Petr Žalud
■ IČO : 272 65 021, DIČ (VAT) : CZ272 65 021 • Zapsáno v obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21407