

Cyberbond Europe GmbH  
Werner-von-Siemens-St.2  
D-315 15 Wunstorf  
Deutschland  
Tel.: +49-5031-9566-0  
Fax: +49-5031-9566-26  
e-mail: [info@cyberbond.de](mailto:info@cyberbond.de)  
http: [www.cyberbond.de](http://www.cyberbond.de)

## TECHNICKÝ LIST

### *Cyberbond SH 33*

Krátký popis:

Univerzální těsnění pro příruby a plochy

#### **Fyzikální vlastnosti**

##### *A. monomer (tekutý)*

Základní monomer

Dimetakrylát  
oranžové

Vzhled

Viskozita kužel/deska

5.000

mPa\*s

Hustota

1,09

g / cm<sup>3</sup>

fluorescenční

ne

Záruka na uskladnění\*

12

měsíců

\* při pokojové teplotě v neotevřených nádobách

##### *Vytvrzení...*

rychlé

...na ocelovém závitu, M10, po

15 - 30

minutách

...na mosazném závitu, M10, po

< 10

minutách

Plnivost spáry / max. závit

0,30

mm

Konečné vytvrzení po

12

hodinách

##### *B. polymer (pevný)*

Moment uvolnění podle DIN 54454

11

Nm

Pevnost ve stříhu podle DIN 54452

12

N / mm<sup>2</sup>

Teplotní rozsah pro použití (polymer)

-50 do +150

°C

Údaje uváděné v tomto technickém listu, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků Cyberbond, se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet vlastních pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě zde uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost.

vystaveno: březen 2000  
změněno: únor 2003  
změněno: leden 2005

#### **Cyberbond CS,s.r.o., Cyberbond Group**

■ Tyršova 194, 41117 Libochovice, Czech Republic ■ Telefon + 420-416591802 ■ Telefax +420-416591802  
■ e-mail : [info@cyberbond.cz](mailto:info@cyberbond.cz) ■ Jednatelé : Ulrich Lipper • Holger Bleich • Petr Žalud  
■ IČO : 272 65 021, DIČ (VAT) : CZ272 65 021 • Zapsáno v obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem  
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21407