

Cyberbond Europe GmbH
Werner-von-Siemens-St.2
D-315 15 Wunstorf
Deutschland
Tel.: +49-5031-9566-0
Fax: +49-5031-9566-26
e-mail: info@cyberbond.de
http: www.cyberbond.de



cb
cyberbond
EU
The Power of Adhesive Information
www.cyberbond.eu.com

TECHNICKÝ LIST

Cyberbond TM 44

Krátký popis:

Univerzálně použitelné; demontovatelné pomocí běžného nářadí

Fyzikální vlastnosti

A. monomer (tekutý)

Základní monomer	Dimetakrylát	
Vzhled	modré	
Viskozita kužel/deska	600	mPa*s
Hustota	1,04	g / cm ³
fluorescenční	ne	
Záruka na uskladnění*	12	měsíců

* při pokojové teplotě v neotevřených nádobách

Vytvrzení...

	normální	
...na ocelovém závitu, M10, po	60 - 180	minutách
...na mosazném závitu, M10, po	< 10	minutách
Plnivost spáry / max. závit	M36	
Konečné vytvrzení po	12	hodinách

B. polymer (pevný)

Moment uvolnění podle DIN 54454	12	Nm
Pevnost ve stříhu podle DIN 54452	10	N / mm ²
Teplotní rozsah pro použití (polymer)	-50 do +150	°C

Údaje uváděné v tomto technickém listu, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků Cyberbond, se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet vlastních pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě zde uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost.

vystaveno: březen 2000
změněno: únor 2003
změněno. leden 2005

Cyberbond CS,s.r.o., Cyberbond Group

■ Tyršova 194, 41117 Libochovice, Czech Republic ■ Telefon + 420-416591802 ■ Telefax +420-416591802
■ e-mail : info@cyberbond.cz ■ Jednatelé : Ulrich Lipper • Holger Bleich • Petr Žalud
■ IČO : 272 65 021, DIČ (VAT) : CZ272 65 021 • Zapsáno v obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21407